

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



334HUP

EN-ISO 24373 :

S Cu 6327

WERKSTOFF n. :

2.0922

Resistenza	N/mm ²	550
Limite Elastico	N/mm ²	290
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	70
Durezza	HB (20°C)	160
Temperatura di fusione	°C	1030 -

1050

Ø
(mm)

2.4

3.2

Flusso: KOY 602

Campo di impiego

Filo in bronzo di alluminio per saldatura e ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/02/2011