

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuNiAl

Resistenza	N/mm ²	710
Limite Elastico	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	>190

Ø
(mm)

1.2
1.6

EN-ISO 24373 :
S Cu 6328

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/09/2021