

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCr-3

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	600		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	380		0.8
Allungamento (5d)	%	>30		1
Resilienza KV	J (20°C)	150		1.2

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2021