

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



**334HUP**

**EN-ISO 24373 :**

S Cu 6327

**WERKSTOFF n. :**

2.0922

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	290
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	70
Durezza	HB (20°C)	160
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1050

Ø  
(mm)

2.4

3.2

*Flusso: KOY 602*

**Campo di impiego**

Filo in bronzo di alluminio per saldatura e ricarica antifrizione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/02/2011