

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**339UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCu-7

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 500 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 300 |
| Allungamento (5d) | %                 | 30  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 150 |
| Durezza           | HB                | 150 |

Ø  
(mm)

2.4

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 4060

*Flusso: KOY 609*

**Campo di impiego**

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassolegato o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016