

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	600		
Limite Elastico	N/mm ²	380		0.8
Allungamento (5d)	%	>30		1
Resilienza KV	J (20°C)	150		1.2
				1.6

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/03/2018