

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCu-7

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	500		
Limite Elastico	N/mm ²	300		1
Allungamento (5d)	%	30		1.2
Resilienza KV	J (20°C)	150		1.6
Durezza	HB	150		

EN-ISO 18274 :
S Ni 4060

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassolegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2021