

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



345UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :

ERNiCrMo-3

EN-ISO 18274 :

S Ni 6625

Resistenza	N/mm ²	>690
Limite Elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (-196°C)	>80
Resilienza KV	J (20°C)	>120
Durezza	HB (20°C)	200

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 603, KOY 603T

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/03/2011