

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



**EN-ISO 24373 :**

S Cu 7061

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	415	Ø
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	265	(mm)
Allungamento (5d)	%	30	0.8
Durezza	HB	80	1
Temperatura di fusione	°C	1100 -	1.2
		1145	1.6

**WERKSTOFF n. :**

2.0873

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2021