

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-10

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	730		
Limite Elastico	N/mm ²	440		1
Allungamento (5d)	%	40		1.2
Resilienza KV	J (20°C)	80		1.6

EN-ISO 18274 :
S Ni 6022

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2021