

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



345UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6625

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >690 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >450 |
| Allungamento (5d) | % | >35 |
| Resilienza KV | J (-196°C) | >80 |
| Resilienza KV | J (20°C) | >120 |
| Durezza | HB (20°C) | 200 |

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 603, KOY 603T

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/03/2011