

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	>550
Allungamento (4d)	%	>25

Ø
(mm)

1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiFeCr-1

EN-ISO 18274 :
S Ni 8065

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Fe-Cr-Mo-Cu tipo UNS N08825 (Incoloy 825) e riporti anticorrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021