

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-10

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	440		1
Allungamento (5d)	%	40		1.2
Resilienza KV	J (20°C)	80		1.6

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6022

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2021