

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- RAME E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	650
Limite elastico	N/mm ²	280
Durezza	HB (20°C)	280

Ø (mm)	L (mm)
3.2	350
4	350
5	350

AWS-ASME II C. SFA 5.6 :

~CuAl-B

DIN 8555 :

E31-UM-300-C

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldature e riporti resistenti alla frizione, corrosione, erosione e cavitazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 25/06/2004