

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC

50 - 55

Ø
(mm)

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCFeMnCr

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

210

2.4

2.8

EN 14700 :

T Z Fe9

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Riporti esenti da cricche su pezzi sottoposti a severa abrasione anche in presenza di calore.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/12/2017