

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB

450

Ø  
(mm)

1.6

**DIN 8555 :**  
MF 7-GF-200-KP

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

185

**EN 14700 :**  
T Fe9

Gas: Miscela Argon-CO2

### **Campo di impiego**

Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 25/05/2022