

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :
S Cu 6511

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	290		
Limite Elastico	N/mm ²	130	0.8	
Allungamento (5d)	%	45	1	
Resilienza KV	J (20°C)	75	1.2	
Durezza	HB	60	1.6	
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1050		

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di lamiera per carrozzeria nell'industria automobilistica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2021