

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



401UP

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EM-12

Resistenza	N/mm ²	530	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	420	(mm)
Allungamento (5d)	%	23	2
Resilienza KV	J (20°C)	80	2.4
Resilienza KV	J (-20°C)	35	3.2
			4

EN-ISO 14171-A :
S2

Flusso: KOY 601, KOY 619, KOY 610

Campo di impiego

Saldatura di acciai da costruzione con carbonio massimo 0.30% e limite elastico massimo di 420 N/mm²

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/06/2019