

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



404UP

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EL-12

Resistenza	N/mm ²	500
Limite Elastico	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	22
Resilienza KV	J (20°C)	60
Resilienza KV	J (-20°C)	30

Ø
(mm)

2
2.4
3.2

EN-ISO 14171-A :
S1

Flusso: KOY 601, KOY 619

Campo di impiego

Saldatura di acciai da costruzione tipo EN 10025 S235JR-S355JR.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016