

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- TITANIO



Limite Elastico	N/mm ²	345	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	20	0.8
Durezza	HB (20°C)	210	1
			1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :

ER Ti - 2

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura MIG del Titanio grado 2.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/10/2020