

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	2400
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	2700

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO, HVOF, PLASMA
SPRAY

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006