

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>510		
Limite elastico	N/mm ²	>320		0.8
Allungamento (5d)	%	>25		1

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER316LMn

EN-ISO 14343-A :
G 20 16 3 Mn N L

WERKSTOFF n. :
1.4455

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Unione di acciai inossidabili serie tipo AISI 316 LN con deposito amagnetico.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/10/2021