

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB (20°C) 400 - 450

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

450

Durezza DOPO
SALDATURA

HB (20°C) 200 - 250

4

450

5

450

Campo di impiego

Riporti tenaci e soggetti ad
incrudimento superficiale.

Applicazioni

Ingranaggi di macchine per movimento terra, rotaie e scambi in acciaio al
manganese, ganasce, corazze e denti di rulli per frantoio, impianti di
rottamazione, utensili a percussione. Industria ferroviaria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017