

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 5356

EN-ISO 18273 :
S Al 5356

Resistenza	N/mm ²	250
Limite Elastico	N/mm ²	120
Allungamento (5d)	%	22
Temperatura di fusione	°C	560 - 630

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per le leghe in alluminio al magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/12/2021