

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- MAGNESIO



Resistenza

N/mm<sup>2</sup> 200 - 250

Durezza

HB 65

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2 1000

6.4 1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.19 :**

AZ61A

**EN-ISO 19288 :**

S Mg 1611

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta universale per la saldatura del magnesio puro e delle leghe ad alto contenuto di magnesio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/09/2016