

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCu-7

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 4060

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	300
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	150
Durezza	HB	150

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000
5	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassoalegato o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022