

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :
S Cu 6511

Resistenza	N/mm ²	290
Limite Elastico	N/mm ²	130
Allungamento (5d)	%	45
Resilienza KV	J (20°C)	75
Durezza	HB	60
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1050

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2.4	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di lamiera per carrozzerie nell'industria automobilistica.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016