

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	490
Allungamento (5d)	%	33
Resilienza KV	J (-196°C)	80

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6455

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C4 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/03/2012