

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-7

Resistenza	N/mm ²	730
Limite Elastico	N/mm ²	490
Allungamento (5d)	%	33
Resilienza KV	J (-196°C)	80

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000

EN-ISO 18274 :
S Ni 6455

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C4 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/03/2012