

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



*In funzione delle condizioni di lavorazione a
freddo*

EN 14700 :
T Z Co

Durezza DOPO HRC 22 - 45
SALDATURA (20°C)

| \emptyset (mm) | L (mm) |
|---------------------|-----------|
| 3.2 | 1000 |
| 4 | 1000 |

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/04/2020