

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



*Dopo PWHT 720°C/2h*

			<b>Ø (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	600	0.8	1000
Allungamento (5d)	%	27	1	1000
Durezza DOPO	HB	450	1.2	1000
INCRUDIMENTO			1.6	1000
Durezza DOPO	HB	400	2	1000
SALDATURA			2.4	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Lega in acciaio bassolegato per riparazione di stampi per materie plastiche e per pressofusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2008