

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



**AWS-ASME II C. SFA 5.21 :**  
ERCoCr-A

			<b>Ø</b> <b>(mm)</b>	<b>L</b> <b>(mm)</b>
Durezza	HRC	42		
	(20°C)		2.5	1000
Durezza	HRC	31	2.7	1000
	(500°C)		3.2	1000
Durezza	HRC	27	4	1000
	(600°C)		5	1000
Durezza	HRC	25	6.4	1000
	(700°C)		8	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

**Campo di impiego**

Stellite grado 6, riporti su attrezzature lavoranti sotto usura abrasiva ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/09/2021