

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEI GRANI	HV (20°C)	1800
Durezza DELLA MATRICE	HB (20°C)	80

Ø	L
(mm)	(mm)

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta in ottone con scaglie di carburo di tungsteno di pezzatura variabile da 1,6 a 11 mm.

Disponibilità magazzino: Non disponibile

Revisione 0.0 - 20/02/2004