

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



*In funzione delle condizioni di lavorazione a  
freddo*

**EN 14700 :**  
T Z Co

Durezza DOPO            HRC            22 - 45  
SALDATURA            (20°C)

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
3.2	1000
4	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

### **Campo di impiego**

Lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/04/2020