

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



**596GGR**

Durezza DELLA MATRICE HRC 36 - 43

Durezza DEI GRANI HV 2500 - 3500

Ø  
(mm)

L  
(mm)

6  
8

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

**Campo di impiego**

Cordone flessibile con carburi sferici per riporti resistenti all'usura abrasiva.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/01/2017