

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**DIN 32522 :**  
BMS3 98CrMoAC9-2-12

Tipologia	AGGLOMERATO
Indice di basicità	0.65
Granulometria	0.2 - 1 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	900 A

**Campo di impiego**

Legato al cromo-molibdeno per ricariche lavorabili resistenti ai colpi.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005