

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



619/1

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	3.0
Granulometria	0.2 - 1.6 mm
Corrente	=~ ±

EN-ISO 14174 :

SA FB 1 55 AC H5

Campo di impiego

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021