

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- BASE NICHEL



Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	2.3
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	= +

DIN 32522 :

BFB7 6813DC+15B-3-16

Campo di impiego

Ricarica in arco sommerso con nastri in lega base nichel tipo Inconel 600-625 e Hastelloy C276.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005