

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Tipologia	AGGLOMERATO
Indice di basicità	1
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	= +

DIN 32522 :
BCS5 959DC+13B-3-16

Campo di impiego

Ricarica a nastro di cilindri per colata continua con nastri in acciaio inossidabile tipo AISI 430.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005