

SALDOBRASATURA -- LEGA -- .

 **8218AU**

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**  
BAu-4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	790
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	685
Allungamento (5d)	%	14
Temperatura di fusione	°C	950

Ø  
(mm)

1

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY

### **Campo di impiego**

Lega eutettica a base di oro e nichel

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/05/2020