

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**8812S2**

Durezza	HV	1300
Granulometria	µm	15 - 45

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, HVOF, PLASMA  
SPRAY

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016