

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	130 - 170
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	217 - 229

Ø  
(mm)

2  
3

**EN-ISO 9453 :**

Sn95,5Ag4Cu0,5

*Tipo di lega:* ROCCHETTO ANIMATO

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

**Campo di impiego**

Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/09/2018