

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	470			
Limite elastico	N/mm ²	310	2.5	350	
Allungamento (5d)	%	34	3.2	350	
Resilienza KV	J (20°C)	180	4	350	

Campo di impiego

Saldatura del Ni e unioni eterogenee.

Applicazioni

Impianti per il trattamento dei gas alogeni, di clorurazione, per il trattamento di prodotti organici a base di cloro, fabbricazione del sapone, della carta (riporto su rulli di pressatura), industria alimentare e farmaceutica, evaporatori, concentratori e condensatori, secchi, recipienti e condotte.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017