

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 620 |
| Limite elastico | N/mm ² | 380 |
| Allungamento (5d) | % | 32 |
| Resilienza KV | J (-196°C) | 80 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |
| 5 | 450 |

Campo di impiego

Unioni su acciai fusi di grosso spessore vincolati e sollecitati.

Applicazioni

Costruzioni vincolate in acciaio di forte spessore, impianti per la liquefazione dell'aria, turbine a vapore, tubazioni fortemente sollecitate anche ad elevata temperatura. Montanti e basamenti di presse in opera, macchine agricole e per movimento terra, flange di mulini.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/03/2018