

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm ²	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø
(mm)
1.5
2
3

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Lega animata stagno-argento esente da cadmio per brasatura dolce.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016