

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø  
(mm)  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 9453 :**

Sn96,5Ag3,5

*Tipo di lega:* ROCCHETTO ANIMATO

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

**Campo di impiego**

Lega animata stagno-argento esente da cadmio per brasatura dolce.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016