

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**EN-ISO 17672 :**  
Cu 773

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	490 - 550		
Allungamento (5d)	%	18 - 20		1.5
Durezza	HB	180		2
Temperatura di fusione	°C	890 - 920		3
				4
				5

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega universale rivestita per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016