

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Allungamento (5d)	%	5
Temperatura di fusione	°C	710 - 890

Ø  
(mm)

**EN-ISO 17672 :**

CuP 179

1.5

2

2.5

3

4

**EN-ISO 3677 :**

B Cu94 P 710-890

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/10/2017