

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	550
Allungamento (5d)	%	6
Temperatura di fusione	°C	645 - 825

Ø  
(mm)  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 3677 :**  
B Cu91 PAg 650-820

**EN-ISO 17672 :**  
CuP 279

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016