

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

 **914PS**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Allungamento (5d)	%	5
Temperatura di fusione	°C	645 - 825

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
CP 105

**EN-ISO 17672 :**  
CuP 279

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016